

Fiche Technique

PRIMER MUR ELF – Intérieur/extérieur

Primaire prêt à l'emploi, pigmenté en blanc, en phase aqueuse, sans solvant, sans plastifiant et sans émission, à base de résine acrylique pour l'intérieur et l'extérieur. En combinaison avec l'une des peintures murales HOEKA, ce produit constitue la base d'une finition murale parfaite, et dans de nombreux cas, une seule couche de peinture murale suffit.

Caractéristiques du produit : Promoteur d'adhésion, réducteur d'absorption, capacité de pénétration, renforce le substrat, empêche les différences de brillance, améliore la couverture des peintures murales.

Utilisation : HOEKA Primer Mur ELF est appliqué à l'intérieur et à l'extérieur sur des supports minéraux et des couches de peinture murale existantes et porteuses. Les supports adaptés sont les enduits minéraux (P I, II, III et IV), le béton, les couches de peinture en dispersion et les enduits décoratifs. En cas de domaines d'application particuliers, veuillez consulter notre conseiller technique.

TRAITEMENT	APPLICATION
Application	Au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur airless/airmix.
Dilution	Le produit est prêt à être utilisé. Si nécessaire, diluer avec de l'eau et ajuster au pouvoir absorbant du support (jusqu'à 10% maximum).
Rendement	Environ 10 - 12 m ² /litre sur des supports normalement absorbants.
Application Airless	Buse de pulvérisation : 0,015 - 0,017 pouce. Pression de pulvérisation : environ 160 bars Les valeurs mentionnées sont indicatives et peuvent différer pour chaque type de machine de pulvérisation.
Application Airmix	Buse de pulvérisation : 0,015 - 0,017 pouce Pression de pulvérisation : environ 120 bars Pression de l'air : environ 1,5 bar Les valeurs indiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction du type de pulvérisateur utilisé.
Séchage à 20°C et humidité relative 65%	Sécher après environ 2 heures. Peut-être repeint après 4-6 heures. À des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée, il faut s'attendre à des temps de séchage plus longs.
Température de traitement / Humidité relative	Ne pas appliquer si le support et la température ambiante sont inférieurs à +8°C. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. En cas d'applications extérieures, ne pas appliquer en plein soleil et/ou en cas de menace d'exposition à l'eau ou de basses températures dans les 36 heures suivant l'application.
Nettoyage des outils	Nettoyez soigneusement les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

SUPPORTS	PRÉTRAITEMENT
Général	Le support doit être porteur, propre, sec, exempt de graisse, de cire, de silicone et de poussière, ainsi que de peau de frittage et de voile de ciment.
Couches de peinture murale existantes intactes	En fonction de la couleur du support et de la couleur de la couche de finition, apprêter avec HOEKA Primer Mur ELF (Muurgrond ELF).
Supports absorbants et porteurs de charges	Pré-traiter avec HOEKA Primer Mur ELF (Muurgrond ELF).
Couches de peinture murale non porteurs	Enlever et réparer les particules détachées. Laver soigneusement les couches poudreuses et les anciennes couches de balayage jusqu'à ce que le support ne coule plus. Ensuite, apprêtez avec HOEKA Fixateur Acrylique (Acryl Diepgrond). Après le séchage, appliquer le HOEKA Primer Mur ELF (Muurgrond ELF).
Supports contaminés (dépôts d'eau, nicotine, suie, résidus de colle, etc)	<p>Éliminez au préalable les dépôts de nicotine et de graisse avec un produit de nettoyage ou le HOEKA Cleaner. Lavez au préalable les dépôts d'eau, de suie et d'huile avec une solution d'ammoniaque :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traitez les salissures légères avec le HOEKA Isolant (Isoleermiddel) ou finissez en une seule fois avec HOEKA Isoblok. ▪ Traiter les salissures importantes avec le HOEKA Isolant (Isoleermiddel). ▪ Traiter la contamination locale avec HOEKA Spray Isolant (Isoleermiddel Spray).
Supports anciens vernis/laque	Dégraisser avec de l'ammoniac de nettoyage. Après le séchage, rendre légèrement rugueux, dépeussier et prétraiter avec HOEKA Primer Mur ELF (Muurgrond ELF).
Application extérieure	Enlevez soigneusement les algues et/ou mousses présentes avec un produit adapté. Ensuite, appliquer HOEKA Primer Mur ELF (Muurgrond ELF) non dilué.
Les points suivants s'appliquent à tous les substrats	Important : laissez un temps de séchage suffisant entre les différents prétraitements.

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR
Poids spécifique	Env. 1,4 kg/L
Liant	Dispersion acrylique
Composants solides	53% v/v
Couleurs	Blanc standard. Sur demande, dans les couleurs claires du système de mélange de couleurs Hoeka.
Stockage et durée de conservation	Stocker et transporter à l'abri du gel. Garder le contenant hermétiquement fermé. Durée de conservation minimale de 12 mois.
Consignes de sécurité	Voir la fiche de données de sécurité actuelle.

Généralités :

Une température trop basse du substrat et de l'environnement ou une humidité relative trop élevée et/ou un taux d'humidité trop élevé du substrat doit être ramenés au niveau prescrit par le biais du chauffage, de la déshumidification, de la ventilation, etc. Il est nécessaire de poursuivre ces mesures pendant l'application et tout le processus de durcissement.

Les données contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison du grand nombre d'influences possibles lors du traitement et de l'application de nos produits, ils ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres contrôles et tests. Nos données ne permettent pas de garantir certaines propriétés ou l'adéquation du produit à une application spécifique. Toutes les descriptions, dessins, photographies, données, proportions, poids, etc. fournis dans le présent document le sont uniquement à titre d'information générale ; ils peuvent être modifiés sans préavis et ne représentent pas la qualité des produits convenue par contrat (spécification du produit). Les droits de propriété et les lois et règlements en vigueur doivent être respectés par le destinataire de nos produits sous sa propre responsabilité. A la publication de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes ne sont plus valables.

Version 1-10-2021