

## Technisch Merkblad

# SPUITPLEISTER TP – binnen

Zeer harde, slag- en stootvaste, eenvoudig verspuitbare pleister op basis van kunstharsdispersie voor een decoratieve afwerking van wanden en plafonds binnen.

**Eigenschappen:** Zeer fijne spuitstructuur, hoog rendement, goed dekkend, slag- en stootvast en ademend.

**Toepassen:** HOEKA Spuitpleister TP wordt uitsluitend binnen toegepast in nieuwbouw- en renovatieprojecten op alle draagkrachtige, vlakke, schone en droge ondergronden zoals beton, baksteen, cement- en pleisterwerk, bestaande verflagen, gipsplaat, board en fijn schuurwerk. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

VERWERKING	APPLICATIE
<b>Applicatie</b>	HOEKA Spuitpleister TP in 1 of 2 lagen, gelijkmatig en met ronddraaiende bewegingen aanbrengen met een trechterpistool, wormpomp of andere geschikte spuitapparatuur. Spuitopening tenminste 3 x de korrelgrootte.
<b>Verdunning</b>	HOEKA Spuitpleister TP is gebruiksklaar ingesteld. Afhankelijk van de spuitapparatuur kan, indien nodig, het materiaal met maximaal 5% water verdund worden.
<b>Verbruik</b>	0.5 mm korrel: ca. 1,5 – 1,8 kg/m <sup>2</sup> Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)</b>	Droog na ca. 6 uur, uitgehard na enkele dagen. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
<b>Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid</b>	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5°C. en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80%.
<b>Reiniging gereedschappen</b>	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.

ONDERGROND	VOORBEHANDELING
<b>Algemeen</b>	De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn. Defecten aan de ondergrond vooraf repareren.
<b>Nieuwe, draagkrachtige, niet-verontreinigde ondergronden</b>	Voorbehandelen met HOEKA Voorstrijk of HOEKA Voorstrijk Plus. Droogtijd minimaal 18 uur.
<b>Oude, niet-draagkrachtige ondergronden</b>	Ondergrond schoonwassen en vervolgens voorbehandelen met HOEKA Acryl Diepgrond. Daarna behandelen met HOEKA Voorstrijk of HOEKA Voorstrijk Plus. Droogtijd minimaal 18 uur.
<b>Oude, draagkrachtige, licht verontreinigde ondergronden</b>	Verontreiniging reinigen/verwijderen met een reinigingsmiddel of HOEKA Cleaner. Ondergrond voorbehandelen met HOEKA Renovatievoorstrijk Fijn. Droogtijd minimaal 24 uur.
<b>Oude, draagkrachtige ondergronden met zware verontreinigingen</b>	Ondergrond reinigen met een reinigingsmiddel of HOEKA Cleaner en vervolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plaatselijke verontreiniging behandelen met HOEKA Isoleermiddel Spray.</li> <li>▪ Grote oppervlakken behandelen met HOEKA Isoleermiddel</li> </ul> Daarna de gehele ondergrond voorbehandelen met HOEKA Renovatievoorstrijk Fijn. Droogtijd minimaal 24 uur.
<b>Oude ondergronden voorzien van lakverflagen</b>	Reinigen en ontvetten. Na droging licht opruwen, stofvrij maken en voorbehandelen met HOEKA Voorstrijk of HOEKA Voorstrijk Plus. Droogtijd minimaal 18 uur.
<b>Oude ondergronden voorzien van niet watervast verflagen (o.a. veegvast)</b>	De ondergrond grondig reinigen met schoon water totdat deze niet meer afgeeft. Na droging eerst voorbehandelen met HOEKA Acryl Diepgrond. Daarna behandelen met HOEKA Voorstrijk of HOEKA Voorstrijk Plus. Droogtijd minimaal 18 uur.
<b>Oude ondergronden voorzien van muurverf</b>	De ondergrond grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met HOEKA Voorstrijk of HOEKA Voorstrijk Plus. Droogtijd minimaal 18 uur.
<b>Oude, draagkrachtige ondergronden al of niet verontreinigd, afgewerkt met sierpleister</b>	Verontreiniging verwijderen en/of isoleren. Na droging egaliseren met stukadoorsgips. Na volledige droging voorbehandelen met HOEKA Renovatievoorstrijk Fijn. Droogtijd minimaal 24 uur.
<b>Voor alle ondergronden geldt</b>	Door de diversiteit van gipssoorten die worden gebruikt voor het uitrepareren van plafond- en wandsystemen, de ondergrond, indien poederend, bij een sierpleisterafwerking altijd eerst voor te behandelen met HOEKA Acryl Diepgrond. Aanvullend de ondergrond voorbehandelen met HOEKA Renovatievoorstrijk Fijn. Droogtijd minimaal 24 uur.  Indien in de ondergrond of egalisatielaag nog zichtbare verontreinigingen aanwezig zijn, dient men ter voorkoming van doorbloeding in de eindlaag deze altijd voor te behandelen met HOEKA Renovatievoorstrijk Fijn. Droogtijd minimaal 24 uur. De ondergrond altijd voorstrijken in de kleur van de gewenste eindafwerking met HOEKA Voorstrijk Plus. Droogtijd minimaal 18 uur.  <b>LET OP!</b> Bij toepassing van gepigmenteerde sierpleisterproducten mag de ondergrond geen ongebonden kalkdelen (alkaliteit) bevatten.  <b>Belangrijk:</b> Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht.

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
Dichtheid	Ca. 1,9 kg/L
Bindmiddel	Kunstharsdispersie
Vaste bestanddelen	Ca. 85% m/m
Kleur	Wit
Structuur	Fijne korrelstructuur
Glansgraad	Mat
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Minimaal 12 maanden houdbaar. Niet in direct zonlicht plaatsen.
Gevaren	Zie geldend Veiligheidsinformatieblad.

#### Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht. Dit kan door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

#### Vochtgehalte in de ondergrond:

Een indicatie van het vochtgehalte in de ondergrond kan worden verkregen met behulp van een Protimeter. Bij de Protimeter worden de vochtpercentages aangegeven door middel van drie kleuren:

- Groen is voldoende droog
- Geel is vochtig
- Rood is zeer vochtig

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkbladen ongeldig.

Versie 27-8-2015